



Glass

■ DESCRIPCIÓN

Masilla poliéster reforzada en fibra de vidrio.

■ CARACTERÍSTICAS

Glass es una evolución de las masillas de fibra.

Mejora las características de lijado.

Extensibilidad suave y homogénea.

Masilla muy concentrada.

Adhiere sobre superficies metálicas.

Para reparar pequeños puntos oxidados.

Aplicación exclusiva en superficies metálicas.

No aplicar sobre zinc o superficies de aluminio.

■ DATOS

- Viscosidad a 20 ° C: como una pasta
- Contenido de COV: 2004/42 / IIB (b) (250) <250 g / l
- Color: verde
- Envase: 1000 ml—1.8 kg.

■ APLICACIÓN

-Para el relleno en zonas irregulares y abolladuras en las carrocerías de coches, autobuses y vehículos ferroviarios.

La base debe estar limpia, seca y libre de grasa.

CATALIZACIÓN:

Añadir un 2-3% en peso de endurecedor.

Evitar la sobredosis de endurecedor. Puede cambiar la tonalidad del color final (sangrado).

Pot-life: Vida de la mezcla.

A + 20 ° C temperatura ambiente, 3-4 minutos.

REACCIÓN DE TEMPERATURA: Por lo menos + 5 ° C.

APLICACIÓN: Extender con una espátula

TIEMPO DE SECADO:

El secado al aire a + 20 ° C temperatura ambiente, 15 - 20 minutos.

CARACTERÍSTICAS DEL LIJADO:

Siguiendo los tiempos de secado dan.

Como masilla de relleno: En primer lijado - en seco con P80 - P120

Re-lijado - en seco con P120 - 240

Como masilla de acabado: En primer lijado - en seco con P120 - P180

Re-lijado - en seco con P180 - P240

Acabado:

Como masilla de acabado se puede aplicar los siguientes productos CS:

- Elástico weiss o beige y spray

Almacenaje:

6 -8 meses a 18 - 20 ° C en el envase original cerrado.

La ficha técnica e información anteriormente mencionada, especialmente las recomendaciones para la aplicación y el uso del producto, están basados en nuestros actuales conocimientos y experiencias aplicadas bajo condiciones normales. En la práctica, los materiales, las superficies o las condiciones del lugar son tan diferentes que no se ofrece garantía respecto de los resultados del trabajo realizado o sobre la responsabilidad resultante de ninguna relación que se pueda deducir de esta información.