



Carbo Spray

■ DESCRIPCIÓN

Masilla poliéster a pistola para piezas de carbono

CARACTERÍSTICAS

Adhesión sobre grupos de carbono (poliéster / epoxi - llevar a cabo una prueba de antemano).

Adhesión sobre masilla de poliéster

Adhesión sobre partes GRP

Fácil de lijar

Para el relleno de pequeñas o más profundas imperfecciones

Muy rápido endurecimiento

Superficie sin poros

transparente

UV resistente - sin amarillamiento

■ DATOS

Viscosidad a 20 ° C: Líquido

Contenido en VOC: 2004/42/IIB (b) (250): <250 g / l

Color: transparente

■ APLICACIÓN

Para llenar superficies irregulares (poros, marcas de lijado, y cavidades).

Superfici : La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa para lograr una adherencia óptima.

No utilice Carbo Spray en las siguientes superficies: Wash Primer, Imprimación Epoxi, Masillas Epoxi.

Esto podría causar una reacción química y la base podría reblandecerse de nuevo.

Consejo: Cuando se utiliza epoxi utilizar un epoxi a base de agua. Es absolutamente necesario llevar a cabo una prueba de antemano.

Para aislar la superficie puede aplicar una fina capa de Barniz transparente.

Preparación del producto:

Añadir 2 - 2,5 % en peso de endurecedor MEKP .

Los componentes deben mezclarse bien , de lo contrario puede haber una mayor sensibilidad a la humedad .

Diluyente: La viscosidad del producto ya está ajustada a la viscosidad de pulverización, pero si desea una menor viscosidad puede añadir, hasta máx. 2,5 % más de Carbo Spray Verdunner ref. 148.234.

Aplicación: Pistola de gravedad, boquilla 2,1 mm Ø, la presión de trabajo 2-3 bar.

Limpieza: La pistola se debe limpiar con disolvente NC directamente después de su uso , es decir, dentro de la vida útil del producto.

Duración de la mezcla: A 18° C - 20° C de temperatura ambiente 20 - 30 minutos.

Secado:	Temperatura ambiente: 20° C	60 - 120 minutos
	Temperatura ambiente: 40° C	60 minutos
	Temperatura ambiente: 60° C	30 minutos
	Temperatura ambiente: 80° C	15 minutos

¡Antes de la exposición al calor respetar un tiempo de evaporación de disolventes de 15 minutos!

La ficha técnica e información anteriormente mencionada, especialmente las recomendaciones para la aplicación y el uso del producto están basados en nuestros actuales conocimientos y experiencias aplicadas bajo condiciones normales. En la práctica, los materiales, las superficies o las condiciones del lugar son tan diferentes que no se ofrece garantía respecto de los resultados del trabajo realizado o sobre la responsabilidad resultante de ninguna relación que se pueda deducir de esta información.