



Plastic Pro

■ DESCRIPCIÓN

Masilla para plásticos.

CARACTERÍSTICAS

Plastic Pro es una masilla de polyester para el relleno de piezas de plástico
Agentes de carga avanzados
muy buenas propiedades de adherencia
Lijado perfecto
Superficie muy fina después del lijado
Elasticidad muy alta

■ DATOS

Viscosidad de suministro a 20 ° C: como pasta.
V.O.C. Contenido: 2004/42 / IIB (b) (250) <250 g / l
Color: negro
Envase: 500 ml—1 kg.

■ APLICACIÓN

Para reparar arañazos y daños en los componentes de poliéster.
Cuando se utiliza sobre PP es necesario utilizar antes el Plastic Primer Spray, sólo entonces se llega a una buena adherencia de la masilla.

La base debe estar limpia, seca y sin grasa. Una buena adhesión sólo puede alcanzarse en superficies bien lijadas.

CATALIZACIÓN: Añadir un 2-3% en peso de endurecedor.
Evitar la sobredosis de endurecedor. Puede cambiar la tonalidad del color final (sangrado).

Pot-life: Vida de la mezcla: A + 20 ° C temperatura ambiente, 3-4 minutos.

REACCIÓN DE TEMPERATURA: Por lo menos + 5 °C.

APLICACIÓN: Extender con una espátula

TIEMPO DE SECADO: El secado al aire a + 20 °C temperatura ambiente, 15 - 20 minutos.

CARACTERÍSTICAS DEL LIJADO: Siguiendo los tiempos de secado dan:

Después de los tiempos de secado dados: Primer lijado - secado con P150 - P180

Re lijado - secado con P240 P360

TRABAJOS:

La masilla plástica Pro puede ser repintada con todos los aparejos acrílicos de 2K comunes disponibles en el mercado o con los siguientes productos CARSYSTEM: Plastic Cleaner, Plastic Primer, 1K Filler, High Build Primer, Filler 540, Filler vario

Almacenaje:

6 -8 meses a 18 - 20 ° C en el envase original cerrado.

La ficha técnica e información anteriormente mencionada, especialmente las recomendaciones para la aplicación y el uso del producto están basados en nuestros actuales conocimientos y experiencias aplicadas bajo condiciones normales. En la práctica, los materiales, las superficies o las condiciones del lugar son tan diferentes que no se ofrece garantía respecto de los resultados del trabajo realizado o sobre la responsabilidad resultante de ninguna relación que se pueda deducir de esta información.