

ACCELERATOR CYANOCRYLAT 387

AD0P35

■ DESCRIPTION

Accélérateur en spray pour le procédé de polymérisation et de séchage de cyanoacrylate et d'adhésifs anaérobies. L'accélérateur est un complément idéal pour remplir les fissures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Technologie	Activateur pour Cyanoacrylate
Type de Chimie	Amine (ingrédient actif)
Dissolvant	n-Heptane
Viscosité	Très faible
Aspect	Transparent et Incolore
Applications	Activateur pour séchage des adhésifs Cyanoacrylate
Poids spécifique	0,60
Viscosité cinématique (mm ² /s)	0,6
Vitesse de séchage (sec)	3
Point d'inflammation (°C)	-4
Durée de vie du produit (mois)	12



■ APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES DU SÉCHAGE

Il dépend de la viscosité de l'adhésif.

Sur une faible viscosité, il agit rapidement. Sur des viscosités supérieures, il met environ 10 secondes, sur les gels, selon les techniques, environ 30 secondes.

Post-Activation.

1. Pour un meilleur comportement, les surfaces à unir doivent être propres, sèches et exemptes d'huile et de graisse.
2. Appliquer le cyanoacrylate sur les pièces à unir ou fixer.
3. Appliquer l'activateur sur la surface contraire à celle sur laquelle vous avez appliqué l'adhésif de la pièce à unir par pulvérisation.
4. Unir les deux parties en réalisant une légère pression jusqu'à ce que l'adhésion soit effective.

■ EMBALLAGE

Cet activateur est considéré HAUTEMENT INFLAMMABLE. Il doit donc être correctement stocké conformément à la réglementation pertinente. Ne pas conserver le produit à proximité d'agents oxydants ou de matériaux combustibles. Conserver le produit dans sa bombe fermée dans un lieu frais et sec. L'information concernant la conservation peut également être indiquée sur l'étiquette de la bombe.

Conserver dans un lieu frais, bien ventilé, sec et ne recevant pas directement les rayons du soleil. Sa durée de vie, avec la bombe bien fermée, est garantie pendant 12 mois à température ambiante.

Arekson group, s.l. garantit la stabilité de ses produits durant une période de six mois.

L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.

Arekson group, s.l. - www.arekson.com - info@arekson.com