

KONTAKT 386

■ DESCRIPTION

KONTACK 386 est un adhésif de contact à base de polychloroprène ayant d'excellentes caractéristiques pour une application au pinceau et à la spatule. Il est utilisé pour coller du caoutchouc à du caoutchouc et du caoutchouc à du métal.

L'adhésif présente un haut pouvoir d'adhésion initiale et une grande capacité de contact. L'union est flexible et résistante à la chaleur.

Cet adhésif est utilisé pour coller les caoutchoucs solides et les mousses, ainsi que les matières en mousse souple (ex : mousses en polyester), le feutre et les éléments d'insonorisation en caoutchouc, le métal (cru, phosphaté, imprimé et peint au four, anodisé), les matières en bois, polyester, carton, PVC rigide. Très utilisé dans les garages automobiles pour coller les profilés en caoutchouc et les tapis dans les véhicules. Il est également utilisé pour coller les joints des portes et les matières isolantes, en particulier, les feuilles d'insonorisation et les éléments en bois et en acier.



■ DONNÉES TECHNIQUES

Densité, g/cm ³ :	~0.89
Consistance :	Liquide
Parfum :	Dissolvant
Solides, % :	~30
Viscosité, mPa.s :	~3,000
Vitesse, tr/min :	20
Température, °C :	20
Consommation, g/m ² :	
(selon les substrats)	250 à 300
Plage de température en service, °C :	-40 à 80
Exposition courte (jusqu'à 1 h)	100° C

■ APPLICATION

Les surfaces d'adhésion doivent être sèches et exemptes d'huile, de graisse, de poussières et de composants anti-adhérents. Les pièces en caoutchouc doivent être exemptes de talc et autres agents de glisse.

Agiter avant emploi. L'adhésif doit ensuite être appliqué uniformément sur les deux surfaces d'adhésion au pinceau ou avec une spatule.

Selon la méthode d'application, l'épaisseur de la couche et la température de l'air, les pièces recouvertes d'adhésif doivent avoir un temps de pause avant le contact de 5 à 15 minutes.

(Le « test avec le doigt » a démontré être plus fiable que les données de temps pour estimer le temps de pause avant contact).

Arekson group, s.l. garantit la stabilité de ses produits durant une période de six mois.

L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.



L'adhésif doit être sec mais légèrement collant. Il est important de faire attention au temps de contact car les résultats de collage peuvent être affectés par un temps de pause trop court ou trop long.

Les pièces doivent parfaitement coïncider et il faudra réaliser rapidement et fermement une pression sur celles-ci.

Il est également possible de réaliser le collage avec l'application de l'adhésif sur une seule face, c'est le cas pour coller le caoutchouc sur une pièce en métal.

Sensibilité au gel : sous conditions

■ CONSERVATION

Conserver dans un lieu frais et utiliser dans les 36 mois pour de meilleurs résultats. +15 °C à + 25 °C
Stabilité du produit dans son propre récipient fermé : 12 mois.

Arekson group, s.l. garantit la stabilité de ses produits durant une période de six mois.

L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.

Arekson group, s.l. -Polígono Haizpea, 2 - 20150 ADUNA (Spain)
Tél : +34 943 361240 info@arekson.com www.arekson.com