

# PROTECTIVE PICK UP 468

## ■ DESCRIPTION

Système polyuréthane 2K pour la protection des bennes des PICK UP et des sols de fourgonnettes et de véhicules commerciaux et industriels. De plus, comme anti-gravillon pour le scellement et la reconstruction des passages de roue, sols et coffres.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

Il offre une excellente résistance mécanique, supporte les changements d'humidité et de température, et possède une excellente résistance aux rayons ultraviolets UV.

En permanence élastique, insonorisant et anti-vibration.

Prêt à l'emploi.

Application facile au pistolet Body.

Produit neutre mélangé prêt à l'emploi COV 330 g/ L.

Densité partie A : 1,23 kg/l extrait sec 71,5 %  
B : 1,11 kg/l extrait sec 79 %

## ■ APPLICATION

La surface doit être poncée et exempte de poussière et d'oxyde.

Pour obtenir un meilleur résultat, les surfaces métalliques doivent être traitées avec un apprêt époxy.

Facile à utiliser :

### PRÉPARATION DU MÉLANGE

Rapport du mélange : **5 à 1+ 5% dissolvant** en poids : **100 g. partie A + 20 g. partie B (catalyseur) + 6 g. de dissolvant.**

Verser le catalyseur **B** dans la partie **A** et mélanger 2 minutes - vérifier l'homogénéité de la couleur et de la teinture.

Pot - life : à 20° C : 120 minutes (test sur masse 120 g.)

Produit prêt à l'emploi.

Appliquer au pistolet SL BODY GUN code PB0050 et buses « jetables » PB0051, ou avec le pistolet à gravité avec buse  $\varnothing$  1,8-2,5 mm / pression 3 - 4.5 BAR.


Une épaisseur importante et l'humidité augmentent le temps de séchage.

Ne pas utiliser dans des conditions extrêmes de température. Les conditions idéales sont à 20 °C avec une humidité inférieure à 60%.

Il est possible de peindre par-dessus, mouillé sur mouillé, avec des bases au dissolvants.

**IMPORTANT** : pour la protection des bennes de PICK UP et des sols de fourgonnettes et de véhicules, il faudra respecter un temps de réaction de 50/60 minutes.

Séchage complet après 5 à 7 jours à 20 °C avant la charge régulière du véhicule.



## ■ CONSERVATION

12 mois dans un lieu frais et sec.

*L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.*