

1K PRIMER ACRYL 350

■ IMPORTANT

Compte tenu de l'évolution technologique des produits, en particulier de ceux récemment incorporés sur le marché pour répondre à la réglementation COV (réduction des émissions de dissolvants) et de l'interaction entre les produits durant les différents cycles de préparation et de peinture, leurs compatibilités doivent être préalablement vérifiées par l'utilisateur.

■ DESCRIPTION

Sous-couche en spray base acrylique pour la préparation de petites réparations lors des processus de peinture tels que rayures, pores et imperfections du métal ou du mastic, et sous-couches.

Application autonome sans pistolet, ni air, ni nettoyage.

■ CARACTÉRISTIQUES

Rapide et facile à utiliser grâce au système spray.

Buse de pulvérisation en éventail.

Application sur les rayures, les pores et les imperfections de mastics et de sous-couches.

Optimum pour les finitions des réparations de plastiques.

Haut pouvoir couvrant.

Séchage rapide résistant au dissolvant dégraissant.

Adhérence sur galvanisation. Réservé sur les différents types de galvanisation et ses alliages.

Aucune adhérence sur aluminium car base acrylique.

Ponçage facile.

■ APPLICATION

Usage professionnel.

1. Éliminer l'oxyde, nettoyer et dégraisser les surfaces à traiter.
2. Agiter la bombe en secouant la boule interne de mélange durant quelques minutes.
3. Pulvériser sur des surfaces de Ø5 à 10 cm. à une distance de 25 –30 cm. en couches croisées.
4. Respecter 10 minutes en chaque couche.
5. Température de travail entre 18 – 25 °C.
6. Rendement approximatif 150 ml / m² par couche.
7. Peinture par-dessus possible après 1 à 2 heures à 20 °C.
8. Retourner la bombe et pulvériser quelques secondes après chaque application.



Réf. APX050 Spray Gris Clair 400 ml.	1 carton de 12 unités.
Réf. APX052 Spray Gris Moyen 400 ml.	1 carton de 12 unités.
Réf. APX051 Spray Gris Foncé 400 ml.	1 carton de 12 unités.

Arekson group, s.l. garantit la stabilité de ses produits durant une période de six mois.

L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.

Arekson group, s.l. - www.arekson.com - info@arekson.com