

APX355

FÜLLER 355 HS PREMIUM 4:1

■ DESCRIPTION

Apprêt acrylique bi composant ultra-solide. Application facile avec un grand pouvoir isolant sur la tôle, les anciennes peintures, le mastic polyester, etc. Séchage rapide et finition lisse pour un ponçage doux et très facile. Idéal pour les finitions bicouches les plus exigeantes. Conforme à la législation sur les COV.



■ CARACTÉRISTIQUES


Température d'application	+15° C			Nous recommandons de mélanger en poids		
Catalyse et dilution	EN VOLUME			EN POIDS gr.		
	APX355	apprêt	4 parties	APX355	apprêt	100 gr.
	APX355CF	Catalyseur	1 partie	APX355CF	Catalyseur	15 gr.
	Grosse épaisseur :			Grosse épaisseur :		
	DI0620	Diluant	0-10 %	DI0620	Diluant	0-6 gr.
	Isolant :			Aislante:		
	DI0620	Diluant	25-30 %	DI0620	Diluant	14 gr.
	Mouillé sur mouillé :			Mouillé sur mouillé :		
APX355	apprêt	3 parties	APX355	apprêt	100 gr.	
APX355CF	Catalyseur	1'5 parties	APX355CF	Catalyseur	30 gr.	
APX355AD	Additif	1 partie	APX355AD	Additif	19 gr.	
Vie du mélange, Pot life:	15' - 35' minutes.					
Copa Ford/4	Grosse épaisseur:		50"			
	Isolant :		19"			
	Mouillé sur mouillé :		16"			
Pistolet:	Grosse épaisseur:		1'7 - 1'9 - 2-3	BAR - 15-20 cm.		
	Isolant :		1'5 - 1'7 - 2-2'5	BAR - 15-20 cm.		
	Mouillé sur mouillé :		1'3 - 1'4 - 2-2'5	BAR - 15-20 cm.		
Mains:	Grosse épaisseur:		2 capas, respetar 5 minutos de evaporación entre capas-			
	Isolant:		2 capas, respetar 5 minutos de evaporación entre capas-			
	Mouillé sur mouillé :		1-2 capas, respetar 3 min. de evap. entre capas-			

Arekson group, s.l. garantit la stabilité des produits pour une période de six mois.

L'efficacité de nos produits se base sur les expériences pratiques et enquêtes effectuées par le fabricant, néanmoins, le fabricant décline toute responsabilité pour les travaux menés, même selon ses indications puisque le résultat final dépend en tout cas d'une série de facteurs impondérables.




APX355




STANDARD

APX355C HARTER 355 4:1
STANDARD



FAST - STANDARD

APX355CF HARTER 355 4:1 FAST
APX355C HARTER 355 4:1
STANDARD



FAST

APX355CF HARTER 355 4:1 FAST

■ **PRÉPARATION DES SURFACES**

ÉPAISSEUR ÉLEVÉE Mastics Peinture originale Cataphorèse	P240
ISOLANT: Peinture originale Cataphorèse	P400
MOUILLE SUR MOUILLE : Peinture originale Cataphorèse	P400

■ **ÉPAISSEUR DU FILM SEC**

ÉPAISSEUR ÉLEVÉE :	70-90 micras.
ISOLANT :	50 micras.
MOUILLE SUR MOUILLE :	30 micras.

■ **SÉCHAGE**

	20 °C	60 °C	IR FLASH OF / SÉCHAGE	
ÉPAISSEUR ÉLEVÉE :	1'5-2 h.	30 min.	5 min.	7 min.
ISOLANT :	1-1'5 h.	30 min.	5 min.	7 min.
MOUILLE SUR MOUILLE :	Pintable 15-60'	—	—	—

Il n'est pas recommandé d'accélérer le processus de séchage en soufflant de l'air.
Il peut nuire au durcissement interne de l'apprêt.

■ **PONÇAGE**

ÉPAISSEUR ÉLEVÉE :	P360-P600
ISOLANT :	P400-P600
MOUILLE SUR MOUILLE :	MICRO FINE / P1000

Arekson group, s.l. garantit la stabilité des produits pour une période de six mois.


L'efficacité de nos produits se base sur les expériences pratiques et enquêtes effectuées par le fabricant, néanmoins, le fabricant décline toute responsabilité pour les travaux menés, même selon ses indications puisque le résultat final dépend en tout cas d'une série de facteurs impondérables.

Arekson group, s.l. - info@arekson.com www.seicar.net


• **TONALITÉS DE FÜLLER 355 HS PREMIUM 4:1**

Combinables entre eux.


APX355
BLANC




APX356
GRIS MOYEN



APX357
NOIR




+




→


Noir, noir métallisé.



+




→




→


Foncé : Gris, bleu, vert



+




→



→


Clair: gris, bleu, vert, rouge, beige, orange, jaune,



+




→



→

Rouge



→

Blanc, jaune, orange



Arekson group, s.l. garantit la stabilité des produits pour une période de six mois.

L'efficacité de nos produits se base sur les expériences pratiques et enquêtes effectuées par le fabricant, néanmoins, le fabricant décline toute responsabilité pour les travaux menés, même selon ses indications puisque le résultat final dépend en tout cas d'une série de facteurs impondérables.

Arekson group, s.l. - info@arekson.com www.seicar.net