



17/01/2020

FT

BAX695

# KLARLACK 695 SPRAY

## ■ DESCRIPTION

Vernis acrylique spray.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

Spray, application autonome sans pistolet, ni air, ni nettoyage.  
Adhérence parfaite.  
Finition brillante.  
Séchage rapide résistant à la friction des machines de lavage.  
Ne jaunit pas. Résistant aux rayons UV (ultra-violets)  
Brillance durable.  
Résistance limitée à l'essence.  
Sans plomb, cadmium et autres métaux lourds.  
Possibilité de peindre par-dessus.  
Polissage possible une fois bien sec.



## ■ DONNÉES TECHNIQUES

**Liant** : Copolymères d'acrylate

**Couleur** : incolore

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la couche appliquée.

**Résistance aux températures** : jusqu'à 80 °C

Rendement approx. : 400 ml env. 1,3 m<sup>2</sup>

## ■ APPLICATION

1. Les surfaces à peindre doivent être exemptes de poussière, d'huile, de graisse et de saleté en général.
  2. Couvrir les parties contiguës du véhicule.
  3. Poncer légèrement la surface (papier abrasif P600).
  4. Laisser sécher plus de 30 minutes les peintures en spray avant de les vernir.
  5. Agiter la bombe pendant quelques minutes. Vous entendrez les boules de mélange.
  6. Pulvériser uniformément à une distance de 25 – 30 cm. en couches croisées.
  7. Attendre 3-5 minutes en chaque couche.
  8. Température de travail entre 18 – 25 °C.
- Ne pas appliquer sur peintures synthétiques.

## ■ SÉCHAGE

Sec à la poussière après 10 min.  
Sec au toucher après 60 min.  
Séchage total après 24 heures.

## ■ CONSERVATION

12 mois dans son récipient d'origine bien fermé dans un lieu frais et sec.

Récipient sous pression. Tenir éloigné des rayons du soleil et éviter son exposition à des températures supérieures à 50 °C (ex : dans la voiture). Ne pas perforer ni brûler, même après utilisation. Tenir éloigné de toute source d'ignition.

Arekson group, s.l. garantit la stabilité de ses produits durant une période de six mois.

*L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.*

Arekson group, s.l – Polígono Haizpea, 2 – ES20150 – ADUNA – Spain - - [www.arekson.com](http://www.arekson.com) – [info@arekson.com](mailto:info@arekson.com)