

STANNOPLAS 122

■ DESCRIPTION

Mastic d'étain super léger, composé d'alliage pour le remplissage de grands volumes.

■ CARACTÉRISTIQUES

Adhérence parfaite sur tout type de métaux, en particulier l'aluminium et les tôles galvanisées.

Mastic dur et résistant grâce à sa structure laminée. Également apte pour être usiné, il peut être percé et vissé, appliqué sur des feuilles (ailerons, grilles, passage de roue, bord support pare-brises, etc.) et peut légèrement être modelé à l'aide d'une enclume et d'un marteau.

Recommandé pour de multiples et diverses applications (réparer des fissures sur le carter, fissures sur le bloc moteur, finition sur unions et soudures d'ailerons arrière, baguettes pare-brises, fermer hermétiquement les vérins hydrauliques, isoler les terminaux électriques, etc.)

Revêtement résistant et de grande épaisseur pour cavités de moteur, longerons et toits.

Camions : cabine en général, réservoirs.

Applications sur réservoirs d'hydrocarbures. Système d'échappement.

Réparation de batteries (résistant à certains acides).

Remise en état d'un vérin rayé.

Réponse en ligne de fuselage en aéronautique.

Recharge de pièces d'usure pour industrie et matériel pour travaux publics.

Étanchéité en plomberie.



■ DONNÉES TECHNIQUES

Couleur :	Gris foncé métallique.
Description chimique	polyester
Consistance	élevée
Catalyse	2%
Étalement	bien
Lissage ultérieur	Acceptable, bon.
Adhérence	très bonne
Température de réaction	élevée
Humidité dégagée	faible.
Temps de mélange	3-5 minutes (pot life)
Temps de séchage	20 minutes
Ponçage	dur. P40-P80
Pouvoir de remplissage	Très élevé (3-5 mm)
Porosité	Non poreux
Résistance à la température	500 °C
Inaltérable	Hydrocarbures et certains acides

■ APPLICATION

Éliminer l'oxyde des surfaces attaquées et nettoyer les surfaces à réparer de peinture, graisse et saleté.

Poncer avec un gros grain, P18 – P36.

Dégraisser.

Application à la spatule.

Bien mélanger, jusqu'à obtenir une homogénéisation complète, tout le contenu du pot à chaque utilisation, bien qu'il ne s'agisse que d'une petite réparation.

Respecter la dose proportionnelle de durcisseur de 2%.

Appliquer en exerçant une pression pour une meilleure adhérence sur le support.

Arekson group, s.l. garantit la stabilité de ses produits durant une période de 6 mois.

L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.

Arekson group, s.l. - www.arekson.com – info@arekson.com