

FIBER PLAST 131

DESCRIPTION

Mastic polyester renforcé en fibres de verre.

À base de résine polyester insaturée avec des fibres de verre spéciales courtes qui apportent des propriétés adhésives, des caractéristiques mécaniques supérieures, dureté de surface et une résistance à l'eau. Il permet de reconstruire des trous, de petites parties manquantes ou des parties fortement abîmées sur la carrosserie.

Il peut être poncé avec une ponceuse rotative orbitale et recouvert avec d'autres mastics ou avec tout autre produit de finition.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur :	Gris vert.
Consistance	Élevée.
Parfum	Styrène
Catalyseur	Peroxyde de Benzoile
Catalyse	2-3%
Temps en gel	7 + / - 1 min 20 °C
Entente	très bonne.
Polymérisation complète	3 h 20 °C - 65% HR
Ponçage possible	40 min 20 °C - 65% HR
Applications avec	spatule



APPLICATION

Éliminer l'oxyde des surfaces attaquées et nettoyer les surfaces à réparer de peinture, graisse et saleté.

Poncer avec un gros grain, P40 - P80.

Nettoyer la poussière et dégraisser.

Application à la spatule.

Bien mélanger, jusqu'à obtenir une homogénéisation complète, tout le contenu du pot à chaque utilisation, bien qu'il ne s'agisse que d'une petite réparation.

Température d'application recommandée +15 °C

Respecter la dose proportionnelle de durcisseur 2-3%.

Appliquer en exerçant une pression pour une meilleure adhérence sur le support.

Ponçage après 40 minutes, selon la température ambiante.

SÉCURITÉ

Inflammable

Toxique si inhalation

Irrite les yeux et la peau

L'exposition prolongée provoque des nausées et des maux de tête.

Arekson group, s.l. garantit la stabilité de ses produits durant une période de six mois.

L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.

Arekson group, s.l. - www.arekson.com - info@arekson.com