

# FIBER WHITE 133

FGX003

## ■ DESCRIPTION

Mastic polyester renforcé en fibres de verre - blanc.

## CARACTÉRISTIQUES

- Mastic contenant de fines fibres en polyester.
- Fibres plus fines.
- Couleur neutre.
- Plus facile à manipuler et à appliquer.
- Ponçage plus facile.
- Pour réparer de petits points oxydés.
- À appliquer sur surfaces métalliques, GRP et bois.



## ■ FICHE DU PRODUIT

- Viscosité à 20 °C : pâteuse
- Contenu en COV : 2004/42 / IIB (b) (250) <250 g / l
- Couleur : blanc.

## ■ APPLICATION :

Pour le remplissage sur GRP, zones irrégulières et enfoncements dans la réparation de petits points d'oxyde.

La base doit être propre, sèche et exempte de graisse.

### CATALYSE :

Ajouter 2-3% en poids de durcisseur.

Éviter le surdosage de durcisseur. Il peut modifier la teinte de la couleur finale (saignement).

Pot - life : Duré de vie du mélange.

À + 20 °C température ambiante, 4-5 minutes.

### RÉACTION DE TEMPÉRATURE :

Au moins + 5 °C.

APPLICATION : Étendre avec une spatule

### TEMPS DE SÉCHAGE :

Séchage à l'air à + 20 °C température ambiante, 20 - 30 minutes.

### PONÇAGE :

Comme mastic de remplissage

Premier ponçage à sec avec P80 - P120

Re- Ponçage à sec avec P120- 240

## ■ CONSERVATION

6 à 8 mois à 18 - 20 °C dans son pot d'origine fermé.

*Arekson group, s.l. garantit la stabilité de ses produits durant une période de 6 mois.*

*L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.*

**Arekson group, s.l. - [www.arekson.com](http://www.arekson.com) – [info@arekson.com](mailto:info@arekson.com)**