Fiche Technique

FT

Actualisée 01/09/2010

BLACK 670 MATTE

PTX670B

DESCRIPTION

Noir mat acrylique au séchage rapide et bon pouvoir de couverture. Excellente adhésion sur différentes surfaces. Protection anticorrosion.

APPLICATION

La surface doit être propre, dégraissée et poncée avec P600.
Couvrir les parties annexes.

Mélanger le produit.
Mélange :

BLACK 670 MATTE	10 % (Vol.)
VERDÜNNER 650	1-2% (Vol.)

Pistolet à gravité :	Ø 1'3-1'4 mm	1'8-2'0 bar
Pistolets HVLP	Ø 1'2-1'3 mm	Suivre les instructions du fabricant.

Appliquer en couches fines en respectant l'évaporation de dissolvants entre chaque couche.

2 -3 couches 40 - 50 microns.

Évaporation des dissolvants entre les couches : 5 min.

Temps de séchage	15 min. / 60 ºC.
	40-60 min. / 20 ºC.
Pot life :	6 mois / 20 ºC.

Base : Nitrosynthétique haute qualité.
Conforme à la réglementation COV

L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.

Arekson group, s.l. Polígono Haizpea, 2 - 20150 Aduna (Spain)
Tél : +34 943 361240 info@arekson.com www.arekson.com