



ANTIGRAVEL HS RESISTANT

Art. Nr.: 950.472

- **DESCRIPTION**

Anti-gravillon en aérosol ultra solide HS qui protège des impacts en insonorisant et amortissant les vibrations. Séchage rapide. Résistance au décrochage sur des surfaces verticales.

- **CARACTÉRISTIQUES**

Facile à appliquer. Application au pistolet.
Adhère à la tôle nue, galvanisée et apprêtée.
Haute teneur en caoutchouc.
Résiste à l'affaissement sur les surfaces verticales.
Résistant aux influences climatiques extrêmes.
Recouvrable.
Séchage rapide.
Densité 0,91-0,95 g/ml. à 20° C.

- **APPLICATION**

Nettoyer les surfaces de la poussière, de l'huile, de la graisse et de la saleté en général.
Poncer les surfaces.
Masquage des pièces et éléments continus.
Dégraisser les surfaces à traiter.
Agiter le récipient en sentant le mouvement de la bille intérieure pendant 3 minutes.
Appliquer à une température de 18-25° C.
Pulvériser à une distance de 25-30 cm.
Appliquer 2 ou 3 couches, en laissant le solvant s'évaporer pendant 5 minutes entre chaque couche.
Avant le stockage, inverser le récipient et vaporiser pendant quelques secondes.
Peindre avec une peinture à base d'eau après séchage complet.
Peindre avec une peinture à base de solvant après 1 heure.
Temps de séchage total entre 4 et 24 heures.

- **STOCKAGE**

12 mois dans le récipient d'origine fermé hermétiquement et dans un endroit frais et sec.
Récipient sous pression. Protéger de la lumière du soleil et éviter l'exposition à des températures supérieures à 50°C (par exemple dans la voiture). Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Tenir à l'écart des sources d'ignition.

Arekson group, s.l. garantit la stabilité de ses produits pendant une période de six mois.

L'efficacité de nos produits est basée sur l'expérience pratique et les recherches effectuées par le fabricant, qui décline toutefois toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses instructions, car le résultat final dépend en tout état de cause d'une série de facteurs impondérables.

Arekson group, s.l Polígono Haizpea, 2-20150 ADUNA (Spain) tl: +34 943 361240