

CUR001

UNI-RAPID 115

■ DEFINITION

Mastic Polyester Universel ultraléger nouvelle génération. Application multifonctionnelle.

■ CARACTERISTIQUES

Temps de séchage : 10 min / 20 °C température ambiante.

Amélioration du ponçage grâce aux dernières charges.

Permet de commencer le ponçage avec l'abrasif P120.

Adhésion universelle sur les surfaces galvanisées, électro-zinguées, aluminium, acier, cuivre, polyester et bois.

Excellente finition sans résine, sans pores. Effet autonivelant.

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature : Polyester insaturé.

Couleur : beige clair

Poids spécifique : 1,30 kg/cm³ à 20° C.

Voc: 2001/42/IIB (b) (250) <250 gr/L.

Catalyseur : PBO

■ MISE EN OEUVRE

SUPPORT : Le support doit être propre, sec et exempt de graisse. On obtient une bonne adhérence sur tout support poncé grossièrement.

DOSAGE : Adjonction de 2 à 3 % en poids de durcisseur en pâte.

Eviter tout surdosage de durcisseur car il peut provoquer une remontée pigmentaire ou un changement complet de teinte du vernis de finition.

VIE EN POT: 4 à 5 minutes à température ambiante de +20°C.

TEMPERATURE DE REACTION: au minimum +10°C.

APPLICATION: à la spatule

TEMPS DE SECHAGE: 10 min. séchage à l'air à température ambiante de + 20°C

PONCAGE : Après le temps de séchage indiqué ci-dessus Comme mastic de remplissage

Dégrossissage : à sec, grains P120-P180

Finition :à sec, grains P240 – P320

SURCOUCHAGE :

Ce mastic peut être recouvert avec des produits à base de polyuréthane et d'acrylique.

■ DUREE DE CONSERVATION :

Env. 6 à 8 mois dans l'emballage d'origine fermé à une température entre 18 et 20°C.