



FILLER UHS MULTI 4:1

Art. Nr.: 951169

951170

951171

• DESCRIPTION

Apprêt acrylique bi composant ultra-solide. Application facile avec un grand pouvoir isolant sur la tôle, les anciennes peintures, le mastic polyester, etc. Séchage rapide et finition lisse pour un ponçage doux et très facile. Idéal pour les finitions bicouches les plus exigeantes. Conforme à la législation sur les COV.

• APLICATTION

Température d'application	+15° C	Nous recommandons de mélanger en poids
Catalyse et dilution	EN VOLUME apprêt 4 parties Catalyseur 1 partie Grosse épaisseur : Diluant 0-10 % Isolant : Diluant 25-30 % Mouillé sur mouillé : apprêt 3 parties Catalyseur 1'5 parties Additif 1 partie	EN POIDS gr. apprêt 100 gr. Catalyseur 15 gr. Grosse épaisseur : Diluant 0-6 gr. Aislante: Diluant 14 gr. Mouillé sur mouillé : Apprêt 100 gr. Catalyseur 30 gr. Additif 19 gr.
Vie du mélange, Pot life:	15' - 35' minutes.	
Copa Ford/4	Grosse épaisseur: 50" Isolant : 19" Mouillé sur mouillé : 16"	
Pistolet:	Grosse épaisseur: 1'7 - 1'9 - 2-3 BAR - 15-20 cm. Isolant : 1'5 - 1'7 - 2-2'5 BAR - 15-20 cm. Mouillé sur mouillé : 1'3 - 1'4 - 2-2'5 BAR - 15-20 cm.	
Mains:	Grosse épaisseur : 2 couches, respecter 5 minutes d'évaporation entre les couches- Isolant: 2 couches, respecter 5 minutes d'évaporation entre les couches- Mouillé sur mouillé : 1-2 couches, respecter 3 minutes d'évaporation entre les couches-	

Arekson group, s.l. garantit la stabilité des produits pour une période de six mois.

L'efficacité de nos produits se base sur les expériences pratiques et enquêtes effectuées par le fabricant, néanmoins, le fabricant décline toute responsabilité pour les travaux menés, même selon ses indications puisque le résultat final dépend en tout cas d'une série de facteurs imprévisibles.

Arekson group, s.l. Polígono Haizpea, 2-20150 ADUNA (Spain) tl: +34 943 361240



- **PRÉPARATION DES SURFACES**

ÉPAISSEUR ÉLEVÉE P240

Mastics

Peinture originale

Cataphorèse

ISOLANT: P400

Peinture originale

Cataphorèse

MOUILLE SUR MOUILLE : P400

Peinture originale

Cataphorèse

- **ÉPAISSEUR DU FILM SEC**

ÉPAISSEUR ÉLEVÉE : 70-90 micras.

ISOLANT : 50 micras.

MOUILLE SUR MOUILLE : 30 micras.

- **SÉCHAGE**

	20° c	60° c	IR FLASH OF / SÉCHAGE	
ÉPAISSEUR ÉLEVÉE :	1'5-2 h.	30 min.	5 min	7 min
ISOLANT :	1-1'5 h.	30 min.	5 min	7 min
MOUILLE SUR MOUILLE :	Pintable 15-60'			

- Il n'est pas recommandé d'accélérer le processus de séchage en soufflant de l'air.
Il peut nuire au durcissement interne de l'apprêt.

- **SABLE**

ÉPAISSEUR ÉLEVÉE :	P360 – P600
ISOLANT :	P400 – P600
MOUILLE SUR MOUILLE :	MICRO FINE – P1000

Arekson group, s.l. garantit la stabilité des produits pour une période de six mois.

L'efficacité de nos produits se base sur les expériences pratiques et enquêtes effectuées par le fabricant, néanmoins, le fabricant décline toute responsabilité pour les travaux menés, même selon ses indications puisque le résultat final dépend en tout cas d'une série de facteurs impondérables.

Arekson group, s.l Polígono Haizpea, 2-20150 ADUNA (Spain) tl: +34 943 361240