



Art. Nr.: 950.674

FINE PRIMER SPRAY

■ DESCRIPCIÓN

Imprimación UNIVERSAL, "húmedo sobre húmedo", en spray con extraordinaria adherencia, tratamiento anticorrosivo y con poder de relleno sobre todas las superficies metálicas, poliéster y plásticas del automóvil.

■ CARACTERÍSTICAS

Aplicación "en interiores de cabina" a spray.
Boquilla con regulación de abanico.

Imprimación UNIVERSAL.

Extraordinaria adherencia sobre todo tipo de metales y superficies:

Acero, galvanizado, aluminio, poliéster, masillas, pinturas, plásticos como EPDM, PA, PU, ABS, PVC, EP, PP, UP, PC, SAN.

* No aplicar sobre PE, Polietileno.

Protección anticorrosiva.

Poder de relleno: Según el grosor y número de manos se aplica como imprimación o aparejo.

Soldable por puntos.

Repintable húmedo sobre húmedo con pinturas al agua y disolvente de 1 y 2 componentes.

Rápido secado.

Resistente a 250° C.

Ideal para spot repair, pequeñas reparaciones.

Colores: Blanco, Gris Claro y Gris Oscuro.

■ DATOS

Base aglutinante:	PVB Polyvinilbutiral
Color:	blanco, Gris Claro y Gris Oscuro.
Olor:	a disolvente
Rendimiento:	aprox. 400 ml para 1 m ²
Superficies:	superficies lijadas de imprimaciones y aparejos, viejas pinturas 2K, masillas, imprimaciones de fabrica lijadas y limpias, de poliéster, plásticos, diferentes metales.
Secado (con 20°C, 50 % de humedad relativa del aire)	30-40 minutos. *El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada.
Resistencia a temperaturas:	hasta 250° C
Caducidad/contenido:	Aerosoles 10 años con almacenaje correcto (=10° - 25°C humedad relativa del aire de máx. 60%)
Volumen máximo nominativo:	aerosol 400 ml
VOC:	168,6 gr.

La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante, no obstante, el fabricante declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que el resultado definitivo depende en todo caso de una serie de factores imponderables.



■ SECADO

Eliminar totalmente el óxido, limpiar bien la superficie y lijar.
La superficie de estar totalmente seca, limpia de grasa y polvo.
Limpiar la superficie con anti siliconas.
Protegerse con mascarilla A2/P3.
Agitar el envase unos 2 minutos sintiendo el movimiento de las bolas interiores.
Hacer una prueba de pintado
No aplicar productos de poliéster sobre el primer.
No aplicar sobre superficies termoplásticas.

1 mano PRIMER	15 µ.
2-3 manos APAREJO	30-60 µ.
Respetar 2-3 minutos la evaporación de los disolventes entre manos.	
Secado a 20° C:	
PRIMER	15 minutos.
APAREJO	30-40 minutos.
Secado por infrarrojos:	8-10 minutos.
Lijado:	P800-P1000

■ LIMPIEZA

Invertir el envase y pulverizar unos segundos

■ ALMACENAJE

12 meses en envase original bien cerrado en un lugar fresco y seco
Recipiente a presión. Protégase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C (p.ej. en el coche). No perforar ni quemar, incluso después de usado. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición.

La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante, no obstante, el fabricante declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que el resultado definitivo depende en todo caso de una serie de factores imponderables.