

KLARLACK 621 HS 2:1

■ DESCRIPTION

KLARLACK 621 HS 2:1 est une laque à haute teneur en solides pour le laquage automobile et industriel conformément à la directive 2004/42/CE. Prêt à l'emploi.

■ CARACTÉRISTIQUES

Haute résistance aux rayures
Résistant aux UV, sans jaunissement.
Dureté élevée
Bonne résistance chimique, mécanique et aux intempéries.
Convient aux apprêts à base d'eau et de solvants.

Nature : acrylique 2K
Densité : 1,0 kg/l à 20°C
Viscosité CF/4 : 18-19 » à 20°C
Épaisseur du film sec : 50-60 microns (2 couches)
Rendement : 9 m²/l (50 microns)
COV : 2004/42/EC - IIB(e)(840) <840 g/l
Densité du vernis : 0,97 - 0,99 g/cm³
Densité du catalyseur : 0,97 - 0,99 g/cm³
Durée de vie en pot 20°C 2 heures.
Épaisseur du film sec : 45-50 µm.
Rendement : 9-10m²/l.

■ APPLICATION

Il est recommandé de travailler avec le système complet. L'utilisation de diluants et de durcisseurs provenant de systèmes externes ne permet pas d'exclure les problèmes de séchage et d'adhérence.

NOTE : L'éventuelle coloration claire du durcisseur n'affecte pas la teinte de la couche de finition..

Vernis + catalyseur	100:50 en volume 100:50 gr. en poids
Dilution	0-10 %
Copa Ford 4	17-19 secondes.
Conditions d'application	Température : 18-22°C Humidité relative 40-60%.

Pistola	Pression	Distance d'application	Mains
1'3 mm.	Pression d'air : suivre les recommandations du fabricant du pistolet en matière de pression.	15-20 cm.	2 5-7 min. évaporation entre les mains

■ SECHAGE

	SECHAGE A 20° C	SECHAGE A 60° C	INFRAROUGE
Standard	10-11 heures	30 min.	10 min Respecter le temps d'évaporation avant le séchage.

NOTE : Avant de polir le vernis, le sécher à 60°C, attendre jusqu'à 1h pour qu'il refroidisse.

Lorsque les températures sont inférieures ou égales à +10°C et que l'humidité relative est supérieure à 70 %, il est recommandé de sécher à 60°C.

■ STOCKAGE

Protéger du gel, de la chaleur, du soleil et de l'humidité. Conserver hermétiquement fermé dans un endroit frais et sec. Température de stockage et de transport recommandée: +10 à +30°C. Éviter les fluctuations extrêmes.

L'efficacité de nos produits est basée sur l'application pratique et la recherche entreprise par le fabricant, cependant, le fabricant n'assume aucune responsabilité pour des travaux effectués même en suivant ses indications, puisque le résultat final dépend dans tous les cas d'une série de facteurs impondérables