

KLARLACK 680 Rapid UHS 1:1

■ DESCRIPTION

KLARLACK 680 Rapid Ultra High Solids UHS 1:1 est un vernis à séchage rapide à l'air. Convient pour des réparations ponctuelles et rapides, sans nécessiter de séchage en cabine, ce qui permet d'économiser du gaz et de l'électricité.

■ CARACTÉRISTIQUES

Nature:	Acrylique 2K
Poids spécifique:	1,0 kg/l à 20°C
Viscosité CF/4:	21" à 20°C
Épaisseur du film sec:	50-60 microns (2 couches)
Rendement:	9 -10 m ² /l (50 microns)
COV:	2004/42/EC - IIB(d)(420) 420g/l
Proportion du mélange:	1:1 en volume, pas de solvant nécessaire 100:100 en poids, pas de solvant nécessaire
Séchage à 20°C:	50 min.
Séchage à 60°C:	3-5 min.
Durée de vie en pot:	60 min.

Il n'est pas nécessaire de catalyser ou d'activer la base à l'eau.

Convient pour les réparations ponctuelles et rapides.


Haute protection contre les UV

Consommation de produit réduite par rapport aux autres vernis UHS ou HS

De plus, le séchage rapide sans cabine permet d'économiser du gaz et de l'électricité.

■ APPLICATION

Vernis+ catalyseur	100:100 en volume 100:100 en poids
Dilution, prêt à l'emploi, coupe F/4	21" secondes à 20°C
Pot life : temps de mélange	60 minutes à 20°C
Pistolet	1'2-1'3 mm.
Pression	2-2'2 bar
Distance d'application	15-20 cm.



Pour les réparations ponctuelles et rapides, appliquez une demi-couche légère suivie d'une couche complète sans flash off.

Pour toutes les autres réparations, appliquez deux couches complètes, avec un flash off maximal de 5 minutes entre les couches.

2 types d'application		
Mains	temps entre les mains	couche sèche
1'5	Suivies	40-50µ
2	3-5 min. entre les couches	50-60µ

Important

Si les temps d'évaporation prescrits entre les couches ne sont pas respectés, le résultat final du vernis peut être insatisfaisant.

■ SÉCHAGE

SÉCHAGE	20° C	40° C	60° C	INFRAROUGES
Hors poussière	20 min.	--	--	
Sec au toucher	30 min.	--	--	
Montage	50 min.	10 min.	3-5 min.	3'5 min.
Polissage	50 min.	15 min. Après refroidisseme	3-5 min. Après refroidisseme	

■ STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et ventilé en évitant l'exposition directe au rayons du soleil.

Stocker entre +5 °C et +30 °C.

Minimum 24 mois à compter de la date de production dans des conditions normales de stockage et dans une boîte non ouverte.

Arekson group, s.l. garantit la stabilité des produits pour une période de six mois.

L'efficacité de nos produits se base sur les expériences pratiques et enquêtes effectuées par le fabricant, néanmoins, le fabricant décline toute responsabilité pour les travaux menés, même selon ses indications puisque le résultat final dépend en tout cas d'une série de facteurs impondérables.