

TEXTURED 525 SPRAY PLASTIC PAINT 526

PPXT01-02-PPX010-11

DESCRIZIONE

Vernice spray per la riverniciatura delle superfici in plastica dell'auto.

CARATTERISTICHE

Applicazione a spruzzo, indipendente, senza bisogno di pistola, aria e pulizia.
Ancoraggio diretto alla plastica e finitura testurizzata in un solo prodotto.
Vernice a finitura testurizzata o liscia per parti sintetiche e metalliche.
Ugello a ventaglio.
Adesione perfetta.
Finitura semi-opaca.
Aderisce alla maggior parte delle superfici in plastica presenti sul mercato.
Asciugatura rapida, resistente all'attrito delle lavatrici.
Ricopribile.

APPLICAZIONE

1. Lavare accuratamente e sgrassare più volte con scuff brite e Aqua Cleaner 606 rif. BAX606 o con un buon sgrassatore per plastica. Asciugare accuratamente il pezzo.
2. Coprire le parti adiacenti del veicolo.
3. Agitare il contenitore per qualche minuto.
4. Spruzzare uniformemente a una distanza di 25-30 cm a mani incrociate.
5. Lasciare passare 10 minuti tra una mano e l'altra.
6. Su superfici orizzontali si consiglia di applicare tre mani rispettando i tempi di evaporazione del solvente tra una mano e l'altra.
7. Temperatura di lavoro compresa tra 18 e 25° C.
8. Una volta asciutto, può essere riverniciato con la maggior parte delle vernici presenti sul mercato.

CONSERVAZIONE

12 mesi nel contenitore originale ben chiuso in un luogo fresco e asciutto.
Contenitore pressurizzato. Proteggere dai raggi solari ed evitare l'esposizione a temperature superiori a 50°C (ad es. in auto). Non perforare o bruciare, anche dopo l'uso. Tenere lontano da fonti di accensione.



Arekson group, s.l. garantisce la stabilità dei suoi prodotti per un periodo di sei mesi.

L'efficacia dei nostri prodotti si basa sull'esperienza pratica e sulle ricerche effettuate dal produttore, che tuttavia declina ogni responsabilità per i lavori eseguiti, anche in conformità alle sue istruzioni, poiché il risultato finale dipende in ogni caso da una serie di fattori imponderabili.